



TECHNICKÉ INFORMACE

WANDMATT ES SLF

- Obchodní značka:** Wandmatt ES SLF
- Materiál:** Omyvatelná jednovrstvá disperzní interiérová barva, matná.
- Použití:** Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru. Ideální k využití v prostorách se zvýšeným provozem jako jsou obchody, nemocniční zařízení, operační sály, restaurace a to i v místnostech, kde dochází k výrobě či uskladnění potravin (odborný posudek TÜV) nebo v exklusivních prostorách domů apod.
- Odstín:** Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
- Pojivo:** Akrylátová kopolymerová disperze
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,5 +/- 0,2
- Vlastnosti:** Jednovrstvá, vysoce kryvá, bez zápachu, lehce zpracovatelná, paropropustná, vhodná pro airless nástřik, bez obsahu škodlivých látek, rozpouštědel a změkčovadel (odborný posudek TÜV). Odolná běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům. ZERO Wandmatt ES SLF neuvolňuje do vzduchu žádné výpary ze změkčovadel.
- Údaje dle EN 13 300:** Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1.
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 1 při vydatnosti 140 ml/m² = cca 7,1 m²/l.
Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrállost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
- Ředění:** Vodou
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění nářadí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezebytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést ZERO Wandmatt ES SLF, je-li třeba tak 2x
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.

Tabulka nástřiku:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění
	palce	mm			
Airtes + Aircoat:	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	Cca. 150	Cca. 5-10%

Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.