

## 191 POLURAN INTRADUR 10

Dvojkomponentný matný viacúčelový polyuretánový náter. DTM jednošichtový náter s obsahom antikorošného pigmentu. Základný alebo vrchný náter v epoxidových a polyuretánových systémoch pre aplikáciu, kde sú vysoké požiadavky s ohľadom na zachovanie odtieňa a lesku, odolnosť na chemické a mechanické pôsobenie. Zvlášť vhodný pre aplikáciu na žiarovo pozinkované podklady strojov, prívesov, poľnohospodárskych strojov atd..

### VLASTNOSTI

- 50-ročná overená technológia Bayer (Fortis Coatings);
- výborné antikorošné vlastnosti;
- vysoká mechanická a chemická odolnosť;
- jednoduché očistenie povrchu náteru;
- jednoduchá aplikácia;
- produkt vhodný k aplikácii elektrostatickým striekaním či pre striekanie v automatických linkách

### PRACOVNÝ POSTUP

Zmes: 191 PoluRan Intradur Baza - 18,6 obj.diely  
Activator PoluBar 901 - 1,4 obj.diely

Pokyny pre miešanie: Zmiešajte komponent bázy a tužidla, najlepšie pomocou mechanického miešacieho zariadenia. Teplota zmesi by mala byť pri aplikácii najmenej 10 °C.

Riedenie: Zmes môže byť aplikovaná bez riedenia s použitím airlessového striekacieho zariadenia. Podľa použitia striekacieho zariadenia je potrebné zmes pririediť polyuretánovým riedidlom PU5801.

Spracovanie zmesi: 6 hodín pri 20°C (vymiešaná zmes).

Podmienky aplikácie: Pre dosiahnutie zodpovedajúcich výsledkov musí byť okolitá teplota najmenej 10°C. Teplota podkladu by mala byť najmenej 3 °C nad rosným bodom. Počas aplikácie a schnutia priestory dobre vetrajte, aby sa znížilo množstvo odparovaného rozpúšťadla. Toto je nevyhnutné pre získanie dobrých podmienok pre schnutie a pre zdravie aplikátorov.

Metody aplikáci: Preferovaný spôsob je airless alebo airmix striekacou technikou. Pri použití štetca môže sa dosiahnuť rozdielnej hrúbky naterového filmu.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

Estetické vlastnosti produktu:

Lesk: mat  
Odtieň: štandardné odtiene (RAL, NCS), bez obsahu chrómu a olova

Vlastnosti produktu:

Obsah sušiny: 53 objemových % (zmes)  
VOC: 450 g/l  
Hustota: pri 20°C 1,30 kg/l (zmes)  
Hrúbka suchého filmu: štandard: 60-100 µm (v závislosti od spôsobu aplikácie)  
Teoretická výdatnosť: pri hrúbke suchého filmu 60 µm - 8,8 m<sup>2</sup>/l  
Praktická výdatnosť: Praktická výdatnosť závisí na rôznych výdatnosť okolnostiach. Pre airless striekanie: Veľké plochy: 70% teoretická výdatnosť. Malé plochy: 50% teoretická výdatnosť.  
Tepelná odolnosť: Maximum 120°C (suché teplo)

Doba schnutia: pri štandardnej hrúbke suchého filmu 60 µm

	5°C	10°C	20°C	30°C
Odolný prachu:	3 hod	2 hod	1 hod	0,5 hod
Manipulácie schopnosť:	24 hod	12 hod	6 hod	4 hod
Pretierateľný:	24 hod	16 hod	8 hod	6hod

Počas procesu sušenia a vytvrdzovania má byť relatívna vlhkosť vzduchu 80%. Vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s vodou počas celého procesu nanášania a schnútia.

### ÚDAJE PRE APLIKÁCIU

	Airless spray	Airmix
Riedidlo:	PU5801	PU5801
Riedenie	0-10% obj.	0-10% obj.
Tryska	min. 0,015 inch	min. 0,015 inch
Tlak prietoku	min. 140-160 bar	min. 70-100 bar
Hrúbka suchého filmu	60-100 µm	60-100 µm
	Štetec-valček	Vzduchová pištoľ
Riedidlo	S5102	PU5801
Riedenie	0- 5% obj.	5-10% obj.
Tryska		min. 2,0-2,5 mm
Tlak prietoku		min. 3-4 bar
Hrúbka suchého filmu	60 µm	60-100 µm

Čistenie náradia: okamžite po aplikácii použite riedidlo PU5801.

### PRODUKT INFORMÁCIE

Balenie:	20 litrové balenie a 200 litre sudy. Riedidlá v 20 litrové balenie.
Skladovateľnosť:	V uzatvorených baleniach možnosť skladovania 12 mesiacov, uskladnené vo vnútri pri teplote 5°C and 40°C.

### ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE

Značenie: V súlade s EU normou 67/548/EEG a v súlade s nariadeniami o nebezpečných látkach. Škodlivý a dráždivý pri kontakte s pokožkou, očami a pri vdýchnutí. Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára. Počas aplikácie nejedzte, nepite nefajčite.

UN: 1263

### AWARE

AWARE- (skratka pre adekvátne varovanie a pre letecké požiadavky) je kódovací systém pre výrobky, ktoré obsahujú prchavé organické látky (VOC). Nástroj pre výrobcu pre podporu hodnotenia rizika a produkty inovácie. Môže byť použitý pre určenie nebezpečnosti pre koncových užívateľov, aby boli informovaní o potenciálnych zdravotných rizikách. Systém je založený na Nórsku koncepciu OAR a Dánsky koncept MAL- kódov. Kód sa skladá z 2 čísel oddelených pomlčkou. Prvé číslo vyjadruje v m3 potrebný čerstvý vzduch na pracovisku na riedenie emisií. Druhé číslo je odvodené z R-viet.

### ÚPRAVA POVRCHU

Predúprava povrchu, povrch bez náteru:

Povrch musí byť ošetrený podľa ISO 12944 časť 4 § 6.2.3. Odstráňte masť, nečistoty a špinu pomocou čistiaceho prostriedku (napr. Enviclean PR) a striekaciu pištoľ s vysokým tlakom. Otryskanie na stupeň čistoty Sa 2 1/2 v súlade s normou ISO 8501-1. Po otryskaní odstráňte všetok prach z celého povrchu pomocou stlačeného vzduchu, ktorý je bez vlhkosti a masť. Prvú vrstvu aplikujte v priebehu 6 hodín. V prípade, že sa finálne vrstvy nanášajú na stavenisku, musia byť prijaté ďalšie opatrenia.

Predúprava povrchu, povrch žiarovo pozinkovaný :

Povrch musí byť upravený podľa ISO12944 part 4 §6.2.3.4.1. Odstráňte masť, olej a špinu, použite čistiaci prostriedok. Zľahka prebrúste celý povrch (veľkosť zrna 0,3-0,5mm, tlak trysky 2,0-2,5 bar, otvor trysky 6mm). Po otryskaní musí byť celý povrch jednotný vzhľad. V závislosti na hrúbke vrstvy zinku, môže byť odstránené max. 5-10 µm zinku. Po otryskaní odstráňte všetok prach z celého povrchu pomocou stlačeného vzduchu, ktorý je bez vlhkosti.



### OCHRANNÉ NÁTERY

Naše ochranné nátery vynikajú vďaka svojej trvanlivosti, pružnosti, prílnavosti, odolnosti voči korózií, chemickej a mechanickej odolnosti a jednoduchej aplikácii. To je výsledkom našich kompetencií v oblasti chémie a plnením požiadaviek našich klientov. Náterový systém je v súlade s normou ISO 12944 v súlade s medzinárodnými VOC pokynmi.

### NÁTEROVÉ SYSTÉMY

Nižšie nájdete náterové systémy založené na produkte 191 Poluran Intradur. Pre poradenstvo v oblasti náterových systémov kontaktujte Baril zástupcu

Systém 1	Korózne prostredie C2
	základný náter 60 µm; 16411 UniBar ZF Primer
	vrchný náter 60 µm; 191 PoluRan Intradur 10
Systém 2	Korózne prostredie C3
	základný náter 100 µm; 16743 UniBar SteelKote® Miox
	vrchný náter 60 µm; 191 PoluRan Intradur 10
Systém 3	Korózne prostredie C5
	základný náter 80 µm; 16515 UniBar Zn HS
	medzivrstvový náter 120 µm; 16743 UniBar SteelKote® Miox
	vrchný náter 60 µm; 191 PoluRan Intradur 10

### OPRAVNÝ NÁTER

Opravte poškodené alebo neošetrené miesta priamo na stavbe. Odstráňte nečistoty, masť a pod. vhodným čistiacim prostriedkom. Odstráňte hrdzu zo všetkých mechanických poškodení vzniknutých pri transporte, montáži a zváraní. Neošetrené miesta po zváraní ošetríte s rotujúcou drôtenou kefou, brusným kotúčom alebo hrubým šmirglovým papierom, so stupňom čistoty St3, podľa ISO 8501-1. Vyhladte prechod medzi časťami. Pomocou stlačeného vzduchu odstráňte všetok prach a nečistoty. Lhké poškodenia opravte.

### ÚDRŽBA

Doporučuje sa pravidelne čistiť povrch a kontrolujte nátery ročne. Chyby opravte s originálnym náterom.

### UPOZORNENIE

Výrobca a dodávateľ nemajú vplyv na spôsob a podmienky aplikácie, preto nemajú žiadnu zodpovednosť za dáta uvedené v technickom liste. Avšak ponúkame kompletne riešenia pre zaistenie požadovaného výkonu, technickú podporu, to všetko v súlade s normou ISO 12944.

### GARANCIA A UPUSTENIE OD NÁROKU

Technické listy a iné tlačené informácie sú podľa nášho najlepšieho spracované podľa nášho najlepšieho vedomia. Produkty sú garantované na základe prijateľných obmedzení garancie. Kópia je k dispozícii v spoločnosti Baril Coatings, ide o exkluzívnu garanciu s ohľadom na predaj produktu. Modifikácia akéhokoľvek komponentu alebo použitia nie uvedená v tomto buletine ruší garanciu, ak nie je inak písomne potvrdené od Baril Coatings. Žiadne iné garancie nie sú aplikovateľné. Neberieme žiadnu zodpovednosť za spotrebu, výkon či nehody vyplývajúce z použitia. Zodpovednosť je obmedzená na dodanie náhradných materiálov, ako je uvedené v obmedzeniach garancie.



# BARIL

Version 201512/G