



TECHNICKÉ INFORMACE

FASSADE 95 SILICONHARZFARBE

| | |
|--------------------------------|---|
| Obchodní značka: | ZERO Fassade 95 Siliconharzfarbe |
| Materiál: | Povětrnostní vlivům odolná disperzně silikonová fasádní barva dle DIN 18363 |
| Použití: | Pro vnější nátěry fasádních ploch všech typů nosných podkladů. |
| Odstín: | Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. |
| Stupeň lesku: | Mat |
| Pojivo: | Silikonová umělá pryskyřičná disperze |
| Specifická hmotnost: | Cca. 1,6 +/- 0,2 |
| Vlastnosti: | Odolná povětrnostním vlivům, dobře kryjící, snadno zpracovatelná, paropropustná, aktivně působící proti řasám a houbám. |
| Doba schnutí: | Přetratelná po cca. 4 – 6 hod., po cca. 12 hod. odolná proti dešti (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). |
| Ředění: | Vodou |
| Technika nanášení: | Nátěrem, válečkováním, nástřikem |
| Teplota při zpracování: | Min. + 5 °C vzduch a podklad |
| Spotřeba: | Cca. 150 – 200 ml/m ² na jeden nátěr |
| Skladování: | V chladu, chránit před mrazem |
| Čištění náradí: | Okamžitě po použití vodou |
| Příprava podkladu: | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezzbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace. |
| Skladba nátěru: | Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Mezinátěr provést s ZERO Fassade 95 Siliconharzfarbe. |

Tabulka nástřiku:

| | Velikost trysky | | Úhel střikání | Tlak/bar | Ředění |
|-------------------|-----------------|-----------|---------------|----------|------------|
| | palce | mm | | | |
| Airles + Aircoat: | 0,021-0,026 | 0,53-0,63 | 40-80° | Cca. 150 | Cca. 5-10% |

Údaje dle EN 1062-1:

G₃ / E₃ / S₁ / V₂ / W₃ / C₁

EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:

Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC.

Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Použití tmavých odstínů s hodnotou světlosti <20 (HBW 100 = bílá, HBW 0 = černá) je zvláště nevhodné pro izolační fasády (ETICS s EPS izolačními deskami) kvůli vysokým teplotám povrchu cca. 70 ° C, což je pro tyto systémy kritické. Na přání je možné vyrobit tyto vybrané kritické odstíny z fasádní vzorkovnice ZERO Farbtonfächer 375 pomocí speciálních pigmentů, které odrážejí velké části slunečního záření a tím výrazně snižují ohřev povrchu fasády. Tónování je prováděno na objednávku cca do 3 pracovních dnů. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poradte s technikem ZERO.