



TECHNICKÉ INFORMACE

RENOTOP HOUSEPAINT

- Obchodní značka:** ZERO RenoTop Housepaint – Seidenmatt / Matt / Metallic
- Materiál:** Hedvábně matná nebo matná, vysoce elastická multifunkční nátěrová hmota odolná alkalitě. S aktivně působícími složkami proti napadení fasády řasami a houbami (tzv. „zelenání fasád“)
- Použití:** Pro použití na beton, vláknocement, omítky, zdivo, staré elastické systémy, neželezné kovy, rozměrově nestálé dřevo, tvrdé PVC, hrázdění, zateplovací systémy, renovační nátěry pórobetonu.
- Odstín:** Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. Dále v 70 metalických odstínech dle vzorkovnice ZERO Lacksystem.
- Stupeň lesku:** Hedvábný mat nebo mat
- Pojivo:** Speciální siloxan s čistým akrylátem
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,25 +/- 0,1 (Seidenmatt, Matt), Cca. 1,05 +/- 0,1 (Metallic base M)
- Vlastnosti:** Aktivně působí proti řasám a plísním.
- Údaje dle EN 1062-1:** $G_2 / E_2 / S_1 / V_2 / W_3 / C^1$
- Doba schnutí:** 1 – 2 hod. podle teploty a rel. vlhkosti vzduchu
- Ředění:** Pokud je třeba tak s čistou vodou
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Spotřeba:** Cca. 120 ml/m² na jeden nátěr
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezzbytku odstraněny. Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. U podkladů kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a nosnost, penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
- Skladba nátěru:** 2 x natřít s ZERO RenoTop Housepaint neředěným.
Upozornění: U ploch zasažených výronem solí není zaručena přilnavost.
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC.

Tabulka nástřiku:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění	Viskozita	Křížových nástřiků
	palce	mm					
Airles + Aircoat:	0,018	0,46	40-60°	Cca. 150			

Poznámka:

Obsahuje biocidní látky, používat opatrně.
Odstín zlatý, stříbrný a měď by měli být použity na plochy se strukturou, neboť na hladkých plochách mohou zanechávat stopy po válečku. Je možno též na hladkých plochách použít jiných malířských technik.
Použití tmavých odstínů s hodnotou světlosti <20 (HBW 100 = bílá, HBW 0 = černá) je zvláště nevhodné pro izolační fasády (ETICS s EPS izolačními deskami) kvůli vysokým teplotám povrchu cca. 70 ° C, což je pro tyto systémy kritické. Na přání je možné vyrobit tyto vybrané kritické odstíny z fasádní vzorkovnice ZERO Farbtonfächer 375 pomocí speciálních pigmentů, které odrážejí velké části slunečního záření a tím výrazně snižují ohřev povrchu fasády. Tónování je prováděno na objednávku cca do 3 pracovních dnů.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.