



TECHNICKÉ INFORMACE

## TEAM 100 SLF

- Obchodní značka:** Team 100 SLF
- Materiál:** Omyvatelná disperzní interiérová barva, matná.
- Použití:** Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru a to i v prostorách kde dochází k výrobě či uskladnění potravin
- Odstín:** Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
- Pojivo:** Umělá pryskyřičná disperze.
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,5 +/- 0,2
- Vlastnosti:** Dobře kryjící; snadno zpracovatelná; paropropustná; omyvatelná; bez obsahu rozpouštědel, škodlivin, změkčovadel a zamlžujících látek; vhodná pro airless nástřik; ideální malířská kvalita, vhodné do potravinářských prostor.
- Údaje dle DIN EN 13300:** Odolnost proti otěru za mokra: třída 2  
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 1 při vydatnosti 150 ml/m<sup>2</sup> = cca. 6,7 m<sup>2</sup>/l.  
Stupeň lesku: Mat.  
Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
- Ředění:** Vodou
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokarton penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP.
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést ZERO Team 100 SLF, je-li třeba tak 2x.
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.

### Tabulka:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění	Viskozita*	Křížových nástřiků
	palce	mm					
Airles + Aircoat:	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	Cca. 150	Cca. 5-10%		

### Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.